

Adesivo sigillante linea TOP effetto ventosa Aderisce in pochi secondi sulla maggior parte dei materiali



- Il più veloce adesivo a base di MS polimero
- Estrema tenuta iniziale
- Resistente alle vibrazioni e agli impatti
- Può essere utilizzato anche su superfici bagnate
- Perfetto per l'incollaggio in verticale

Resa

8 mt lineari circa, con il beccuccio in dotazione

Catalisi 3 mm/24 h	Adesione iniziale (5')	600 Kg/m ²
	Dopo catalisi (24 h)	260 Ton/m ²



Caratteristiche

- Adesione estrema anche prima dell'indurimento: 600 kg/m²
- Rimane stabile fino a spessori di adesivo di 40 mm
- Permanentemente elastico
- Senza ftalati, solventi e isocianati
- Sicuro su specchi, non lascia residui sulla pietra naturale
- Quasi privo di odore
- Ideale anche per superfici bagnate e scivolose
- Resistente a funghi e batteri
- Resistente all'acqua e all'aria
- Può essere utilizzato sulla maggior parte dei materiali da costruzione

Applicazioni

- Assemblaggio di rivestimenti murali, soffitti a pannelli, telai di porte e finestre, box doccia, davanzali, pavimenti, supporti e mensole varie, tetti e coperture
- Buona adesione su mattoni, intonaco, cemento, pietra ricostruita, alluminio, vetro, pannelli isolanti in legno, polistirolo e poliuretano espanso, PVC, legno, marmo, granito, ceramica, rame, acciaio, inox, lamiera preverniciata, etc.
- X-TACK ha scarsa adesione su PP, PE, PPE

Modo d'uso

- Temperatura di applicazione: da +5°C a +40°C
- Applicare su superfici pulite, senza polvere e grasso
- Se necessario, pulire la superficie con TEC7 CLEANER o MULTICLEAN
- Applicare con l'apposita pistola per sigillanti GUN7
- Vista da grande varietà di differenti tipi e composizioni di materiali plastici, così come materiali che sono soggetti a crepe da stress, si raccomanda di effettuare dei test preliminari
- Testare l'adesione su plastiche, strati di polvere, legni esotici e materiali bituminosi
- Vista da grande varietà di differenti tipi di pitture e vernici presenti sul mercato, si raccomanda di effettuare dei test preliminari. Usare prodotti a base di resina alchidica può rallentare il processo di asciugatura
- Usare TEC7 CLEANER per pulire e sgrassare in modo sicuro
- Nell'incollaggio di specchi all'interno di bagni, applicare solo strisce verticali di adesivo, per evitare umidità stagnante che può derivare dalla condensazione
- Spessore minimo per adesione ottimale: 2 mm
- Spessore ideale per adesione ottimale: 3 mm
- Il beccuccio è caratterizzato da un solco a V che permette di dosare il giusto spessore per l'adesione. Non tagliare il beccuccio
- Durante l'applicazione, posizionare il beccuccio in modo perpendicolare alla superficie
- Per ottenere l'adesione più forte possibile nel minor tempo di catalisi, applicare l'adesivo in strisce invece che a puntini.

Base	Polimero MS
Stato fisico	Pasta dura
Peso specifico	1,49 g/cm3
Formazione di pelle	23°C 50% U.R. 3-5 minuti
Tempo di catalisi completa	23°C - 50% U.R. 24 h - 2,7 mm 48 h - 4 mm
E-modulus 100% (DIN 53504)	1,0 N/mm2
Restringimento dopo catalisi (DIN 52451)	Circa 5%
Durezza shore (DIN 53505)	54 Shore A dopo 3 settimane a 23°C e 50% U.R.
Resistenza alla trazione (DIN 53504 S2)	2,2 N/mm2
Allungamento alla rottura (DIN 53504)	> 500%
Temperatura di applicazione	+5°C e +40°C
Resistenza alla temperatura	-40°C a +90°C
Densità (DIN 27390)	Non cede fino a spessori di 40 mm
Resistenza all'acqua	Perfetta
Resistenza chimica	Buona: acqua, acqua marina, solventi alifatici, oli, grassi, acidi organici diluiti, soda caustica Moderata: estere, ketone, solventi aromatici Scarsa: acidi concentrati, solventi clorinati
Conservazione	15 mesi in confezione originale chiusa
Confezionamento	Cartuccia da 290 ml (534525)
Colori	○ bianco